



Relacion de las muestras de jarcias y doces para prueba dispuestas para que figuren en la Exposición Marítima de Cádiz que ha de verificarse el 15 de agosto próximo.

		Peso del metro. Kilogramos	Resistencia media a la rotura. Kilogramos.
Muestras de jarcia blanca de 1. ^a			
Muña de calabrote de 12 cordones y 302 mm		8'008	36000
Muña de id. de 12 id. y 255 id.		6'826	28500
Muña de id. de 9 id. y 209 id.		3'880	21500
Muña de id. de 9 id. y 169 id.		2'853	17000
Muña de guindalera de 4 id. y 279 id.		7'497	38000
Muña de id. de 4 id. y 232 id.		5'104	32000
Muña de id. de 4 id. y 186 id.		3'226	25000
Muña de id. de 3 id. y 139 id.		1'907	14000
Muña de id. de 3 id. y 116 id.		1'161	12000
Muña de beta de 4 id. y 99 id.		0'888	9000
Muña de id. de 3 id. y 82 id.		0'708	5200
Muña de id. de 4 id. y 70 id.		0'424	3500
Muña de id. de 3 id. y 58 id.		0'300	2800
Muña de id. de 4 id. y 46 id.		0'200	1800
Muña de id. de 3 id. y 38 id.		0'104	1000

Muestras de jarcia alg. de 1. ^a			
Muña de calabrote de 12 cordones y 302 mm		8'940	34000
Muña de id. de 12 id. y 255 id.		6'964	27000
Muña de id. de 9 id. y 209 id.		4'169	20000
Muña de id. de 9 id. y 163 id.		2'595	16800
Muña de guindalera de 4 id. y 279 id.		8'213	37800
Muña de id. de 4 id. y 232 id.		5'729	31000
Muña de id. de 4 id. y 186 id.		3'725	19800
Muña de id. de 3 id. y 139 id.		2'150	11000
Muña de id. de 3 id. y 116 id.		1'365	8800

	Peso del metro.	Resistencia media a la rotura
	Kilogramos	Kilogramos
Una de beta de 4 cordones y 99 mm.	1'035	6000
Una de id. de 3 id. y 82 id.	0'800	5000
Una de id. de 4 id. y 70 id.	0'439	3200
Una de id. de 3 id. y 58 id.	0'320	2400
Una de id. de 4 id. y 46 id.	0'204	1950
Una de id. de 3 id. y 35 id.	0'108	800.

Farcia de peso.

Un cassette de sondalera de 1^a blanca de 17 mm.
 Una id. de corredora de 1^a id. de 17 id.
 Una id. de driza tejida de hilo de velas de 23 id.
 Una id. de piola acalabrotada de 1^a blanca de 17 id.
 Una id. de barba de 1^a blanco de 17 id.
 Una id. de piola de 1^a blanca de 10 id.
 Una id. de mermel de 1^a blanco de 12 id.
 Una id. de barba de 1^a algt.^{da} de 17 id.
 Una id. de piola de 1^a algt.^{da} de 10 id.
 Una id. de id. de 1^a id. de 10 id.
 Una id. de id. de 1^a id. de 6 id.
 Una id. de mermel de 1^a id. de 8 id.
 Una id. de meollar de 1^a alquitranado.
 Una id. de pilastica de 1^a alquitranada
 Cinco id. de hilo de velas de los n.º 60, 80, 48, 38, y 30.

Farcia para prueba.

— Farcia Blanca de 1^a —

Uno de calabrote de 9 cordones de 105 mm.
 Uno de guindalera de 3 id. de 128 id.
 Uno de beta de 3 id. de 82 id.

— Farcia alquitranada de 1^a —

Uno de calabrote de 9 cordones de 209 mm.

Uno de guindalera de 3 cordones de 139 m.
Uno de beta de 3 id. de 88 id.

Muestras de cíñamo?

Uno mazo de cíñamo en rama.
Uno id. de hebra de 1^a
Uno id. de id. de 2^a
Uno id. de id. de 3^a

Precios del Kilográmico de la jarcia que se elabora en esta fábrica.

— Blanca. —

De 1^a 2'40 pesetas
De 2^a 2' pesetas
De 3^a 1'60 pesetas.

— Alquitranada. —

De 1^a 2'14 pesetas
De 2^a 1'65 pesetas
De 3^a 1'35 pesetas.

Las muestras de jarcias van encapsuladas en un cono trun-
cado de madera de 1'89 metros de altura siendo las correspon-
dientes circunferencias de las bases de 2'91 y 1'28 metros, sobre la
base superior lleva instalados los 19 carretes mencionados en for-
ma de pirámide formando el remate.

Descansa el mencionado cono en una peana de madera
forrada de paño arbol con adornos y pies de caoba.

Los horos para jarcias y muestras de cíñamo van a
parte.

Arenal de Cartagena. 6 de Junio de 1887.

Raim^{do} Torres